



ANTI-CRAK® HP 67/36

SOLUTION TECHNIQUE EPROUVEE

La fibre Anti-CRAK® HP 67/36 a été conçue pour procurer contrôle de fissuration, performances en flexion, robustesse et résistance à l'impact pour les sols, dallages commerciaux et industriels, trottoirs et chaussées, bétons préfabriqués et autres applications.

- Produite avec le verre AR Cem-FIL® de Owens Corning®. Ce verre Alkali-Résistant est spécialement conçu pour le renforcement des bétons et jouit d'une réputation de plus de 50 ans.

FIBRE POUR LE CONTROLE DE LA FISSURATION DES BETONS

Avantages du produit




Contrôle de la fissuration

- Contrôle de la fissuration liée au retrait plastique.
- Module élastique élevé permettant le contrôle de la fissuration sur béton durci provenant des effets hygrométriques et thermiques.
- Procure résistance à l'impact et à la fatigue.
- Améliore les performances en flexion.
- Ne flotte pas et se disperse de manière uniforme.
- Matériau non conducteur
- Pas de rouille ni de tache.



Robustesse améliorée

- Fibre intègre inorganique avec une affinité naturelle avec les matrices cimentaires.
- Efficacité immédiate dès l'initiation de la fissure jusqu'après le LOP.
- Permet d'augmenter la distance entre joints et la réalisation de dallages sans joints.



Rapidité d'exécution

- Réduit le temps de construction en supprimant la phase de préparation et de mise en place des armatures métalliques.
- Dosage facile – Prêt à ajouter au béton à la centrale à béton ou sur le chantier.
- Dispersion rapide lors du malaxage.
- Peu d'impact sur la fluidité du béton.
- Pompage aisément.
- Très bonne qualité de finition.

Applications

La fibre Anti-CRAK® HP 67/36 s'utilise dans les dallages terre-plein, tabliers de ponts, rond-points, chape d'usure de dallage béton, dallages agricoles, commerciaux et industriels, chape fluides, bétons préfabriqués ainsi que de nombreuses autres applications nécessitant des ouvertures de fissures minimales.



Caractéristiques techniques
(Valeurs nominales)

LONGUEUR	ASPECT RATIO (LONGUEUR/DIAMETRE)	DIAMETRE EQUIVALENT (EN 14889-2)	MODULE D'ELASTICITE	RESISTANCE EN TRACTION
36 mm	67	0,54 mm	72 GPa	>1,000 MPa

- **Conductivité électrique:** très basse
- **Masse volumique:** 2,68 g/cm³
- **Matériaux:** verre résistant aux alkalis¹ (AR)
- **Point de ramollissement:** 860°C
- **Resistance chimique:** très haute
- **Perte au feu (ISO 1887):** 2%
- **Taux d'humidité (ISO 3344):** 0,50% max.

¹Conforme aux Normes ASTM C1666 et EN 15422, et aux recommandations PCI y GRCA.

Mode d'emploi

Il est recommandé d'ajouter la fibre Anti-CRAK® HP 67/36 dans le malaxeur sur béton mouillé en fin du malaxage, ou directement dans le camion-malaxeur sur le chantier. La composition du béton ainsi que le dosage en fibres doivent être validés par des essais.

Les dosages habituellement recommandés sont :

	FISSURATION LIEE AU RETRAIT PLASTIQUE ET THERMIQUE	PERFORMANCES STRUCTURELLES
DOSAGE	1 – 5 kg/m ³	5 – 15 kg/m ³
AVANTAGES	Substitution du treillis anti-fissuration	Substitution du treillis de structure et des barres d'armature
APPLICATIONS PRINCIPALES	Dallages résidentiels et commerciaux	Dallages commerciaux et industriels. Trottoirs, chaussées. Eléments préfabriqués de faibles épaisseurs.

Emballage et stockage

La fibre Anti-CRAK® HP 67/36 est emballée en sac plastique de 5 kg et doit être entreposée dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Les conditions recommandées sont: température de 15°C à 35°C y humidité relative de 35% à 65%. Si le produit est conservé à des températures plus basses, il est conseillé de le stocker sur le lieu du chantier au moins 24 heures avant l'utilisation afin d'éviter la condensation.

Normes et Standards Qualité

- Les fibres Anti-CRAK® HP 67/36 répondent aux exigences du système Qualité ISO 9001.
- Les fibres Anti-CRAK® ne sont pas classées comme dangereuses au regard de la directive européenne 1272/2008/EC. Pour plus d'informations, merci de consulter notre Fiche d'Instructions pour une utilisation en toute sécurité (SUIS).
- Marquage CE et Déclaration de Performances pour l'utilisation dans les bétons et mortiers au travers du Document d'Evaluation Technique Européen (ETA 17/0169)
- Déclaration de Performances : <https://www.owenscorning.com/en-us/composites/declaration-of-performance>
- Déclaration Environnementale du Produit (EPD) suivant les Normes ISO 14025 et EN 15804:2019.



Etats-Unis

Owens Corning Composite Materials, LLC.
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659 Estados Unidos
1-800-GET-PINK®

Europe

European Owens Corning Fiberglas Sprl.
166 Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussels
Belgium
+32 3 674 8211

Asie Pacifique

Owens Corning Shanghai Regional Headquarters
40/F, Pudong Kerry Parkside,
115 Fang Dian Road, Pudong,
Shanghai, 201204, China
+86-21-6101 9666

<https://www.owenscorning.com/composites> | Composites@owenscorning.com

Ce document et les informations contenues sont uniquement un guide de sélection de produit. Nous pensons que ces informations sont fiables, mais nous ne garantissons pas son applicabilité dans le processus de fabrication de l'utilisateur et n'assumons aucune responsabilité ou obligation découlant de leur utilisation ou de leurs performances. L'utilisateur accepte la responsabilité de l'évaluation approfondie de toute application du produit afin d'en déterminer son adéquation. En raison de nombreux facteurs affectant les résultats, nous n'offrons aucune garantie d'aucune sorte, directe ou implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les déclarations contenues dans cette publication ne doivent pas être interprétées comme des garanties ou comme des incitations à enfreindre un brevet ou à violer une loi, un code de sécurité ou une réglementation en matière d'assurances. Nous nous réservons le droit de modifier ce document sans avis préalable.

Numeró de pub: 10025289. Fiche Technique Produit Anti-CRAK® HP 67/36. Février 2022. Français.

LA PANTHERE ROSE™ & © 1964-2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. © 2022 Owens Corning. Tous Droits Réservés..