



NATURAL-THERM® ZERO



O Natural-Therm® Zero é um isolamento de espuma de poliuretano de pulverização semirrígida, de célula híbrida zero-ODP, baixo GWP e dois componentes com densidade nominal de 1,75 PCF no local. Este produto fornece eficiência energética e controle de infiltração de ar como um sistema de isolamento de envelope de construção de alto desempenho. O Natural-Therm® Zero oferece um isolamento autoadesivo e contínuo que pode ser usado em muitas áreas do envelope do edifício, incluindo cavidades abertas na parede, espaços de rastejamento, vigas perimetrais, tetos de catenárias e tetos de garagem.

Características

- VOC baixo¹
- Agente de sopro de baixo GWP
- Valor R 6,3/polegada (Nominal)
- Vedação de ar

www.ul.com/gg

Padrões, códigos e conformidade

- Atende ao ICC-ES AC308 Tipo V-B
- Relatório de avaliação de código IAPMO ER-527
- UL GREENGUARD GOLD
- Em conformidade com os regulamentos estaduais do HFC

Aplicações

- Cavidades de parede
- Sótãos ventilados
- Sótãos não ventilados
- Tetos
- Espaços de rastejamento não ventilados
- Espaços de rastejamento ventilados
- Vigas perimetrais
- Pisos

Embalagem, armazenamento e prazo de validade

Componente A: 55 galões americanos, tambor de aço fechado – peso líquido de 500 lb.

Componente B: 55 galões americanos, tambor de aço fechado – peso líquido de 475 lb.

Armazene os recipientes entre 50 °F e 80 °F. Os recipientes devem ser abertos cuidadosamente para permitir que qualquer acúmulo de pressão seja ventilado com segurança enquanto se usa proteção de segurança total. A ventilação excessiva do componente B pode resultar em espuma de maior densidade e rendimento reduzido.

Prazo de validade: 6 meses quando armazenado no recipiente original fechado entre 50 °F e 80 °F. Temperaturas excessivamente baixas ou altas podem diminuir a vida útil.

Equipamento

O equipamento de dosagem deve ser fabricado especificamente para aquecimento, mistura e aplicação por pulverização de espuma de poliuretano e ser capaz de manter uma medição de 1:1 com uma variação de +2% e capacidade de aquecimento principal adequada para fornecer materiais aquecidos e pressurizados de até 150°F.

Propriedades físicas

PROPRIEDADE	MÉTODO DE TESTE	VALOR
Resistência térmica	Consulte a tabela abaixo	
Valor R a 1 polegada ^{1,2}	ASTM C518	6,3
Valor R a 3,5 polegadas		24
Densidade central	ASTM D1622	Nominal 1,75 PCF
Resistência à tração ³	ASTM D1623	21,2 psi
Estabilidade dimensional 158 °F 100% UR (168 h)	ASTM D2126	1,23%
Permeabilidade do ar (1 polegada)	ASTM E283	<0,02 L/s/m ²
Permeância ao vapor (1 polegada)	ASTM E96	<30 perms (Classe III)
Conteúdo de célula fechada	ASTM D6226	> 50%

CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA DE SUPERFÍCIE⁴

Espalhamento de chamas	ASTM E84 (Em conformidade com a Classe 1) ⁴	< 25
Desenvolvimento de fumaça		< 450
Barreira térmica	NFPA 286	Passar com 14 mils (úmido) CC 315
Barreira de ignição	NFPA 286 AC 377 Anexo X	Passar sem revestimento intumescente

1 As propriedades mostradas são valores representativos para material de 1 polegada de espessura, a menos que especificado de outra forma.

2 R significa a resistência ao fluxo de calor; quanto maior o valor, maior a potência de isolamento. Esse isolamento deve ser instalado corretamente para obter o valor R marcado.

3 Valor no rendimento ou 10% de deflexão, o que ocorrer primeiro.

4 Estes testes laboratoriais não se destinam a descrever os perigos apresentados por este material sob condições reais de incêndio.

Resistência térmica – Valores R¹

ESPESSURA (POLEGADAS)	°F*PÉS ² *H/BTU
1	6,3
2	13
3,5	24
4	27
5	33
5,5	37
6	40
7	47
7,5	50
8	53
9	60
9,5	63
10	67

Para SI: 1 polegada = 25,4 mm, °F *ft²*h/Btu = 0,176 K*m²/W

1 Os valores R são calculados com base nos valores K testados em espessura de 1 polegada e 4 polegadas para o Natural-Therm® Zero.

Segurança e manuseio

Exposição: leia e entenda a Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto antes do uso. O pessoal deve usar equipamento de proteção individual (EPI) respiratório, cutâneo e ocular apropriado ao manusear e aplicar sistemas de espuma de poliuretano em spray. Os componentes A e B podem causar inalação grave e sensibilização da pele. Para aplicações internas: proteção completa do corpo necessária. Uma revisão abrangente da segurança e manuseio da SPF pode ser encontrada no [site do CPI](#).

Incêndio: a espuma de poliuretano pode apresentar risco de incêndio se exposta ao fogo ou calor excessivo (ou seja, maçaricos de corte). Os sistemas de espuma de poliuretano não devem ser deixados expostos e devem ser protegidos por uma barreira térmica de no mínimo 15 minutos ou outro material em conformidade com o código, conforme prescrito por código(s) de construção aplicáveis. As autoridades competentes com jurisdição sobre uma área específica devem sempre ser consultadas para requisitos adicionais ou específicos antes de iniciar qualquer projeto.

Ventilação no local de trabalho

Durante a aplicação da SPF, é necessário um mínimo de 10 ACH. A ventilação cruzada é necessária com pressão negativa na área de pulverização e escape para uma área vazia segura. Para obter informações mais detalhadas, visite o [Conselho Americano de Química](#).

Temperatura e umidade

Temperaturas recomendadas do substrato:
Mínimo 32°F Máximo 100°F

A umidade na forma de chuva, orvalho e gelo pode afetar seriamente a qualidade e a adesão do Natural-Therm® Zero ao substrato ou ao próprio produto. A Natural Polymers não recomenda a pulverização deste sistema quando a umidade relativa (UR) excede 85% ou está dentro de 5°F do ponto de orvalho. Ao aquecer o interior de um edifício, a umidade relativa pode mudar drasticamente e deve ser constantemente monitorada para garantir a aplicação adequada.

Preparação da superfície

O Natural-Therm® Zero deve ser aplicado em superfícies limpas, secas e livres de sujeira, óleo, solvente, graxa, partículas soltas, gelo e outros materiais estranhos que possam inibir a adesão.

SUBSTRATO	CONSIDERAÇÕES	ESCORVAMENTO
Madeira (OSB, compensado, madeira)	Umidade <18%	Não é necessário, a menos que exista um problema de porosidade ou umidade ¹
Concreto (CMU, estrutural, despejo no local)	Cura mínima de 28 dias	Não é necessário, a menos que especificado ou suportes de teste de adesão ¹
Metal (aço, pintado, alumínio, ¹ galvanizado ¹)	Livre de óleos, seco	Pode ser necessário com base em testes de adesão; recomendado para IA, superfícies galvanizadas ¹
Plásticos (PVC, CPVC)	Compatível	Não é necessário

¹ SPFA-143: primers para sistemas de isolamento de espuma de poliuretano em spray e telhados.


Pulverização

O Natural-Therm® Zero foi projetado para proporcionar um rendimento ideal quando pulverizado em passagens de 2 polegadas. A espessura excessiva da passagem acima de 3 polegadas pode reduzir as propriedades físicas e causar superaquecimento local e possível incêndio. Espessura adicional pode ser aplicada com um período de espera de 10 minutos entre as elevações. O Natural-Therm® Zero esfriará rapidamente, para que você possa pulverizar várias passagens sobre a mesma elevação. O rendimento e a densidade no local dependem da temperatura do substrato, da temperatura do ar ambiente, da velocidade de aplicação da pistola, do tamanho da ponta da pistola e da saída do dosador.

Orientação de processamento

TEMPERATURA AMBIENTE	50°F – 100°F
TEMPERATURA DE AJUSTE DA MÁQUINA	
Pré-aquecedores de componentes A	
Pré-aquecedores de componentes B	105°F – 135°F
Mangueiras	
Pressão de pulverização (Dinâmica)	800 – 1.400 psi
CARACTERÍSTICAS DE PROCESSAMENTO	
Tempo do creme	0,5 – 2 (segundos)
Tempo livre de aderência	5 – 6 (segundos)
Tempo de cura inicial	<1 hora ¹

¹ A cura completa dependerá da temperatura, umidade e grau de ventilação. A cura completa geralmente ocorre dentro de 24 – 72 horas.



Certificações e recursos sustentáveis



Isenção de garantias e limitação de responsabilidade

A Natural Polymers garante apenas que os produtos devem ser fabricados de acordo com as especificações publicadas pela Natural Polymers. A Natural Polymers se isenta de todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a uma finalidade específica e não violação de quaisquer direitos de propriedade intelectual, todas as quais estão expressamente excluídas. Na medida máxima permitida pela lei aplicável, a Natural Polymers não será responsável por danos incidentais, consequenciais (incluindo lucros cessantes) ou especiais, danos punitivos ou danos ao edifício, seu conteúdo ou seus ocupantes. A responsabilidade total da Natural Polymers e o recurso exclusivo para todas as reivindicações comprovadas é a substituição do produto não conforme e, em nenhum caso, a Natural Polymers será responsável por quaisquer outros danos.

Nenhuma declaração ou recomendação feita ou assistência dada pela Natural Polymers, ou seus representantes, seja oral ou em qualquer literatura ou outra documentação, ao comprador, seus clientes ou quaisquer outras pessoas em conexão com a compra, uso ou instalação pelo comprador, seus clientes ou quaisquer outras pessoas, de qualquer produto vendido pela Natural Polymers, constituirá uma renúncia pela Natural Polymers de qualquer disposição deste documento ou afetará a responsabilidade da Natural Polymers.

Os dados apresentados aqui só devem ser usados como um guia, uma vez que as propriedades reais da espuma são influenciadas pela eficiência da pistola de pulverização, temperaturas do componente, espessura da espuma e condições ambientais. O Natural-Therm deve ser pulverizado em passagens uniformes de 2 a 4 polegadas de espessura. As informações técnicas aqui contidas devem ser usadas apenas como uma diretriz para propriedades químicas e físicas típicas. O usuário deve testar e qualificar o produto. A determinação final da adequação é de responsabilidade exclusiva do usuário.

Para obter informações adicionais, acesse:
www.owenscorning.com/naturalpolymers

NATURAL POLYMERS, LLC
14438 E. NORTH AVE., CORTLAND, IL 60112
1-800-GET-PINK

Publicação No 10026009-F. Impresso nos EUA em fevereiro de 2024.
© 2024 Natural Polymers, LLC. Todos os direitos reservados.