



FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} 350 CVI

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE

L'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} 350 CVI de Owens Corning^{MD} est un isolant rigide à alvéoles fermés et résistant à l'humidité avec résistance à la compression élevée conçu pour être utilisé dans les assemblages de toiture à membrane protégée. L'isolant 350 CVI est doté de cannelures de drainage pour faciliter l'évacuation de l'eau dans les assemblages de toiture.


Caractéristiques du produit



RÉSISTANCE
À L'HUMIDITÉ
SUPÉRIEURE



DURABLE



FACILE À COUPER,
À MANIPULER
ET À AJUSTER



RÉDUCTION DU
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE DE
80 %¹

¹ Impact mesuré sur une période de 100 ans, par rapport à la solution d'agent gonflant de l'isolant Foamular^{MD} d'origine.
La DÉP se trouve dans la section « Durabilité et environnement » à la page 2.

Utilisations principales/connexes

- Assemblages de toitures-terrasses commerciales

Critères de sélection

- Pour toitures à membrane protégée
- Panneau avec cannelures de drainage façonnées
- Panneau biseauté par des tiers
- Résistance thermique de R-5 par pouce
- Résistance à l'humidité (hydrophobe) et durabilité à long terme
- Compatible avec les membranes d'étanchéité de bitume modifié, de caoutchouc liquide appliquée à chaud, thermoplastiques et d'EPDM

Critères de performance

CONFORMITÉ :	N° d'évaluation 13430-L du CCMC Type 4	CCMC CAN/ULC-701.1-17
--------------	-------------------------------------------	--------------------------

Informations supplémentaires sur le rendement

PROPRIÉTÉ	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance thermique ²	RSI : °C·m ² /W (Valeur R, h·pi ² ·F/Btu) 5,0 (0,88) @ une température moyenne de 24 °C (75 °F) 5,4 (0,95) @ une température moyenne de 4,4 °C (40 °F) 5,6 (0,99) @ une température moyenne de -3,9 °C (25 °F)	ASTM C518 ou C177
RTLT (Canada)	RTLT minimum, valeur RSI (m ² °C/W) RSI : 0,86 @ 25,4 mm d'épaisseur RSI : 1,28 @ 38,1 mm d'épaisseur RSI : 1,70 @ 50,8 mm d'épaisseur RSI : 2,13 @ 63,5 mm d'épaisseur RSI : 2,59 @ 76,2 mm d'épaisseur RSI : 3,05 @ 88,9 mm d'épaisseur RSI : 3,52 @ 101,6 mm d'épaisseur	CAN ULC S770-15
Résistance à la compression ³	35 lb/po ² (240 kPa)	ASTM D1621
Module d'élasticité en compression (type)	1 480 lb/po ² (10 204 kPa)	ASTM D1621
Résistance à la flexion ⁴ (type)	80 lb/po ² (552 kPa)	ASTM C203
Stabilité dimensionnelle, maximum	Changement linéaire en % : 1,5	ASTM D2126
Coefficient de dilatation thermique linéaire	6,3 x 10 ⁻⁵ mm/mm/° (3,5 x 10 ⁻⁵ po/po/°F)	ASTM E228
Absorption d'eau	(% max. par volume) : 0,30 (% max. par volume) : 0,30	ASTM D2842 ASTM C272 ⁵
Perméance à la vapeur d'eau (type)	0,3 Perms (17 ng/Pa.s.m ²)	ASTM E96
Capillarité	Aucune	-
Affinité avec l'eau	Hydrophobe	-
Indice limite d'oxygène	Min. : 24	ASTM D2863
Incombustibilité	Combustible	CAN/ULC-S114
Température de service maximale	74 °C (165 °F)	-

² La valeur R de l'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} est obtenue à l'aide d'essais réalisés à des températures moyennes de -3,9 °C (25 °F), 4,4 °C (40 °F) et 24 °C (75 °F), et de techniques de conditionnement au vieillissement de 180 jours en temps réel (tel que prescrit par la norme ASTM C578).

³ Valeurs à la limite d'élasticité ou à 10 % de déformation, selon le premier de ces événements.

⁴ Valeurs à la limite d'élasticité ou à 5 %, selon le premier de ces événements.

⁵ Selon la méthode décrite dans la norme ASTM C578.

Informations techniques

- Livrez les isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} dans leur emballage d'usine d'origine.
- L'exposition aux conditions extérieures lors des cycles de construction normaux est permise. Durant cette période, la couleur peut s'estomper en raison de l'exposition aux rayons UV. En cas d'exposition prolongée, la surface en polystyrène peut commencer à se dégrader et former de la « poussière ». Il est donc préférable de couvrir le produit dans les 60 jours suivant son installation afin de minimiser la dégradation. Une fois couvert, la détérioration cesse et les dommages se limitent aux alvéoles des minces couches de la surface supérieure. Les alvéoles sous ces couches demeurent généralement intacts.
- Avant d'utiliser des adhésifs, des scellants ou d'autres produits similaires avec des panneaux de polystyrène, vérifiez leur compatibilité auprès des fabricants de ces produits.
- Mise en garde : Ce produit est combustible. Une barrière protectrice ou une barrière thermique est requise tel que spécifié dans le code du bâtiment en vigueur. N'exposez pas ce produit à une flamme nue ou à d'autres sources d'inflammation pendant l'expédition, la manutention, l'entreposage ou l'utilisation. Une barrière protectrice ou une barrière thermique est requise pour séparer ce produit des espaces intérieurs ou des espaces conditionnés, tel que spécifié dans le code du bâtiment en vigueur.
- Disposez et ajustez soigneusement l'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} 350 CVI sur la membrane de toiture de manière à ce que les joints de l'isolant soient bien aboutés ou chevauchés dans le cas où l'on installe deux épaisseurs d'isolant. Assurez-vous que les joints sont bien serrés entre chaque panneau et autour des égouts de toit, des conduits d'air et des bâts; dans le cas où l'on installe deux épaisseurs d'isolant, il est préférable de chevaucher tous les joints. Une fois les panneaux isolants installés, recouvrez-les complètement avec une toile filtrante et du lest, du gravier, du terreau, des pavés préfabriqués ou autres finis, ayant le poids requis. Veuillez consulter un représentant technique de Owens Corning Canada pour connaître les choix appropriés concernant les fixations et les adhésifs.

Disponibilité

PRODUIT	ÉPAISSEURS	LARGEURS	LONGUEURS	RIVES
ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE FOAMULAR ^{MD} NGX ^{MD} 350 CVI	51 mm, 76 mm, 102 mm (2 po, 3 po, 4 po)	610 mm (24 po)	2 438 mm (96 po)	Feuillées

L'isolant FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} 350 CVI est expédié en unités de quatre paquets recouverts d'une pellicule thermo-rétractable.

Certifications et caractéristiques de durabilité

- Certifié par SCS Global Services comme ayant au moins 20 % de matières recyclées pré-consommation, n° SCS-RC-01132
- Les produits homologués GREENGUARD sont certifiés conformes aux normes établies par GREENGUARD en matière de faibles émissions de produits chimiques dans l'air intérieur durant l'utilisation des produits. Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/gg.
- La déclaration environnementale de produits (DEP) a été certifiée par SCS Global Services. DEP n° SCS-EPD-09753
- CERTIFIÉ PAR UL - Voir le certificat de livraison en vrac U-197 disponible sur le site www.owenscorning.com/U197.
- Contribue à l'obtention de crédits pour plusieurs programmes de bâtiments écologiques comme celui de LEED[®] et de Green Globes. Pour obtenir plus d'informations, consultez les documents suivants : LEED[®] v4 pour la conception et la construction de bâtiments et Étude d'impact de Owens Corning – Leadership en énergie et en design environnemental (LEED[®] v4).



Durabilité et environnement

Owens Corning est un chef de file mondial dans la production de systèmes de matériaux de construction, de solutions d'isolation et de systèmes composites, offrant une vaste gamme de produits et services de qualité supérieure.

Owens Corning s'est engagée à promouvoir la durabilité en proposant des solutions, en transformant les marchés ainsi qu'en améliorant des vies. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse www.owenscorning.ca ou bibliothequeowenscorning.ca.

L'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} est fabriqué à partir d'agents gonflants dont le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone est nul.

Des informations environnementales détaillées sur le cycle de vie de ce produit sont disponibles dans la déclaration environnementale de produit.

Services techniques disponibles

Pour toute question technique au Canada, veuillez communiquer avec notre équipe technique via le site www.owenscorning.ca/joindrereptech.

Garantie limitée

L'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD} avec garantie à vie limitée, conserve 90 % de sa valeur R pour la durée de vie du bâtiment et satisfait à tous les critères de propriétés de la norme CAN/ULC-S701.

Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie à vie limitée en vigueur de l'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR^{MD} NGX^{MD}.

Déni de responsabilité

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies gracieusement et sans recours, et elles sont données et acceptées au risque exclusif du destinataire. Attendu que les conditions d'utilisation peuvent varier et sont indépendantes de notre volonté, la société Owens Corning ne fait aucune représentation et ne peut être tenue responsable de la précision ou de la fiabilité des données liées à l'un ou l'autre des usages particuliers décrits aux présentes. SCS Global Services offre des services de vérification indépendante portant sur le contenu en matières recyclées dans les matériaux de construction et vérifie les allégations des fabricants à propos du contenu en matières recyclées. Pour en savoir plus, visitez le site www.SCSglobalservices.com.

LEED[®] est une marque déposée du U.S. Green Building Council.

Notes

Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche d'instructions pour une installation en toute sécurité disponible dans la base de données SDS via le site Web <http://sds.owenscorning.com>.

OWENS CORNING CANADA LP

3450 McNICOLL AVENUE

SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1Z5

1 800 438-7465

www.owenscorning.ca